

# KANADSKÝ JAVOR SELECT

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz).

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení.

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku.

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené).
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřípustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení.
<b>Dřeň</b>	Nepřípustná.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# KANADSKÝ JAVOR NATUR / RUSTIKAL

FEEL WOOD  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz).

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●						6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovoleno vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojediněle zárosty do velikosti 2 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

### Dřeň

Bez omezení přípustná.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# BUK SELECT

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz).

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené).
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřípustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení.
<b>Dřeň</b>	Nepřípustná.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# BUK NATUR/RUSTIKAL

FEELWOOD  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz).

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojediněle zárosty do velikosti 3 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

### Dřeň

Bez omezení přípustná.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DOUGLASKA A/B

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.
<b>Trhliny</b>	Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce palubky. Přípustné sukové trhliny.
<b>Zásmolky</b>	Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm <sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné do maximální velikosti 2 cm <sup>2</sup> u 25 % počtu kusů.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráni nepřípustné. Přípustná běl v okrajových částech do šířky 30 mm.
<b>Dřeň</b>	Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce kusu.
<b>Napadení škůdci</b>	Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné v neomezeném množství.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Dřeň</b>	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.
<b>Napadení škůdci</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Stálost rozměrů</b>	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlínování na povrchu.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB SELECT

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●		●			8
21 mm		●		●		●	●	●	6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené).
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřípustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení.
<b>Dřeň</b>	Nepřípustná.
<b>Běl</b>	Nepřípustná.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB NATUR

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●		●			8
21 mm		●		●		●	●	●	6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené). Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**



# DUB RUSTIKAL

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●		●			8
21 mm		●		●		●	●	●	6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB PAŘENÝ SELECT/NATUR

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna u max. 50 %, vztaženo na celkový počet kusů. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna u max. 15 % vztaženo na celkový počet kusů.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB RUSTIKAL PAŘENÝ

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB SELECT/NATUR

## SILNÁ PODLAHA

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

### VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:  
šroubováním

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	148 mm	188 mm	218 mm	Ks/svazek
▼ 27 mm			●	●	●	4

● = Standardní program

Standardní délky: 2.053 | 2.353 | 2.653 mm  
Krátké délky: 15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend  
rovnoměrné délkové zastoupení  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

### POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna u max. 50 %, vztaženo na celkový počet kusů. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm <sup>2</sup> .
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení.
<b>Běl</b>	Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna u max. 15 % vztaženo na celkový počet kusů.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB RUSTIKAL

## SILNÁ PODLAHA

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

### VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený - zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:  
šroubováním

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka	Šířka	113 mm	148 mm	188 mm	218 mm	Ks/svazek
27 mm			●	●	●	4

● = Standardní program

Standardní délky: 2.053 | 2.353 | 2.653 mm  
Krátké délky: 15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend  
rovnoměrné délkové zastoupení  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

### POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 35 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovoleno vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm <sup>2</sup> .
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.
<b>Běl</b>	Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB SELECT PAŘENÉ JÁDRO

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené).
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřípustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB PAŘENÉ JÁDRO NATUR/RUSTIKAL

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru do velikosti poloviny šířky prkna u max. 50 %, vztážno na celkový počet kusů. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB PROJEKT NATUR/RUSTIKAL

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm				●					8
21 mm						●			6

● = Standardní program

Kombinované délky: 853–2.306 mm

Průměrná délka: u 15 mm min. 1.229 mm, max. 1 rozdělené prkno v řadě

u 21 mm min. 1.257 mm, max. 1 rozdělené prkno v řadě

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru do velikosti poloviny šířky prkna. Přípustné zatmelené sukové trhliny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 15 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**



# THERMOJASAN

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●		●				6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky do průměru max. 30 mm.  
Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 5 mm.  
Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany.  
Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené). Dovo-  
lené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní  
trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 0,5 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# JASAN SELECT/NATUR

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●		●				6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné pevně srostlé suky do průměru 10 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojedinělé povrchové trhliny (zatemlené). Dovo- lené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřípustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení.
<b>Hnědá dřev</b>	Přípustná světle hnědá dřev do ¼ čtvrtiny povrchu prkna.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.  
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.  
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# JASAN RUSTIKAL

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●		●				6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# SMRK SEVERSKÝ A-KVALITA

FEEL WOOD  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka	Šířka ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 8 mm. Povolena max. 1 suková zátka na běžný metr vztaženo na celkový počet kusů.
<b>Trhliny</b>	Na pohledové straně by se obecně neměly vyskytovat. Přípustné zatmelené procházející koncové trhliny do max. délky 3 cm u max. 15 % celkového počtu kusů.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné max. 2 zásmolky na kus do velikosti 1 cm <sup>2</sup> a u 20 % počtu kusů.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné do maximální velikosti 1 cm <sup>2</sup> u 10 % počtu kusů.
<b>Dřeň</b>	Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet max. do 1/3 délky kusu.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.
<b>Napadení škůdci</b>	Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# SMRK SEVERSKÝ A/B

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

19, 25 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm			●	●	6
25 mm			●		5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. u 50 % vztaženo na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmelely. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# SMRK SEVERSKÝ A/B DLOUHÁ PALUBKA

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19, 25 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		4
25 mm			●		3

● = Standardní program

Fixní délky: 2.953 mm na zakázku,  
3.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Malé vypadané suky a hranové suky do 1 cm <sup>2</sup> jsou povoleny. Přípustné černé ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.
<b>Trhliny</b>	Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.
<b>Zásmolky</b>	Přípustných je max. 10 zásmolků na kus do velikosti 2 cm <sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné do velikosti 2 cm <sup>2</sup> u 25 % z celkového počtu kusů.
<b>Dřeň</b>	Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.
<b>Napadení škůdci</b>	Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# SMRK SEVERSKÝ B-KVALITA

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 35 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm<sup>2</sup> u 30 % z celkového počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# SMRK SEVERSKÝ INDUSTRIE

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 107, 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			○		6

○ = na zakázku

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné v neomezeném množství.
<b>Zárasty kůry</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Dřeň</b>	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.
<b>Napadení škůdci</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Stálost rozměrů</b>	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**



# BOROVICE SEVERSKÁ A-KVALITA

FEELWOOD  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka	Šířka ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 8 mm. Povolena max. 1 suková zátka na běžný metr vztaženo na celkový počet kusů.
<b>Trhliny</b>	Na pohledové straně by se obecně neměly vyskytovat. Přípustné zatmelené procházející koncové trhliny do max. délky 3 cm u max. 15 % celkového počtu kusů.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné max. 2 zásmolky na kus do velikosti 1 cm <sup>2</sup> a u 20 % počtu kusů.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné do maximální velikosti 1 cm <sup>2</sup> u 10 % počtu kusů.
<b>Dřeň</b>	Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet max. do 1/3 délky kusu.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.
<b>Napadení škůdci</b>	Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# BOROVICE SEVERSKÁ B-KVALITA

FEELWOOD  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka	Šířka ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 35 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 30 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřipustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# BOROVICE SEVERSKÁ A/B

FEEL WOOD  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

19, 25 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm			●		6
25 mm			●		5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. u 50 % vztaženo na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrávání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 107, 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka	Šířka ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné v neomezeném množství.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Dřeň</b>	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.
<b>Napadení škůdci</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Stálost rozměrů</b>	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# BOROVICE LIMBA A/B

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 107, 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 107, 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné v neomezeném množství.
<b>Zárasty kůry</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Dřeň</b>	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.
<b>Napadení škůdci</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Stálost rozměrů</b>	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# JEDLE BEZSUKÁ

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:  
Šroubováním / lepením / sponkováním

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			○		6

○ = na zakázku

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	V zásadě bezsuká. Přípustné ojediněle bodové suky do velikosti max. 8 mm.
<b>Trhliny</b>	Na pohledové stran v zásadě nepřipustné. Nepřipustné procházející koncové trhliny. Přípustné ojediněle malé vlasové trhliny.
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřipustné.
<b>Dřeň</b>	Nepřipustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení, zamodráná nepřipustné.
<b>Napadení škůdci</b>	Nepřipustné.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 107, 135 mm

Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			○		6

○ = na zakázku

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné suky ojediněle. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Přípustná max. suková zátka na běžný metr, vztaženo na celkový počet kusů.
<b>Trhliny</b>	Na pohledové stran v zásadě nepřipustné. Nepřípustné procházející koncové trhliny. Přípustné ojediněle malé vlasové trhliny.
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřípustné.
<b>Dřeň</b>	Nepřípustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřipustné.
<b>Napadení škůdci</b>	Nepřípustné.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**



# TŘEŠEŇ NATUR/RUSTIKAL

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 137 mm v případě celoplošného lepení - další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm				●		●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru do velikosti poloviny šířky prkna. Přípustné zatmelené sukové trhliny. Přípustné tmavé suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a barevná struktura.

### Hnědá dřev

Přípustná bez omezení.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dřeví.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# TŘEŠEŇ SELECT

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 137 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm				●		●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatemlené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené).
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřípustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení.
<b>Hnědá dřev</b>	Nepřípustná.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ BEZSUKÝ

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 107, 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm		●	●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	V zásadě bezsuká. Přípustné ojediněle bodové suky do velikosti max. 5 mm.
<b>Trhliny</b>	Na pohledové stran v zásadě nepřipustné. Nepřipustné procházející koncové trhliny. Přípustné ojediněle malé vlasové trhliny.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné max. 2 malé zásmolky na kus do velikosti 3 × 25 mm počtu kusů.
<b>Zárosty kůry</b>	Nepřipustné.
<b>Dřeň</b>	Nepřipustné.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení, zamodránání nepřipustné.
<b>Napadení škůdci</b>	Nepřipustné.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.  
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.  
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ A-KVALITA

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19, 25 mm šroubováním / lepením / sponkováním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6
25 mm			●	●	5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být 1  
prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 8 mm. Povolena max. 1 suková zátka na běžný metr vztaženo na celkový počet kusů.
<b>Trhliny</b>	Na pohledové straně by se obecně neměly vyskytovat. Přípustné zatmelené procházející koncové trhliny do max. délky 3 cm u max. 15 % celkového počtu kusů.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné max. 2 zásmolky na kus do velikosti 1 cm <sup>2</sup> a u 20 % počtu kusů.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné do maximální velikosti 1 cm <sup>2</sup> , 10 % počtu kusů.
<b>Dřeň</b>	Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet max. do 1/3 délky kusu.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.
<b>Napadení škůdci</b>	Nepřípustné.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ A/B

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkováním pro šířku 107, 135 mm

19,25 mm šroubováním / lepením / sponkováním pro šířku 107, 135 mm

Tloušťka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm		●	●	●	6
25 mm			●	●	5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prknau max. 50 %, vztaheno na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce palubky. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm<sup>2</sup> u 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce kusu.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráni nepřipustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ A/B DLOUHÁ PALUBKA

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19, 25 mm šroubováním

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●	●	4
25 mm			●	●	3

● = Standardní program

Fixní délky: 2.953 mm na zakázku,  
3.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Větší sukové trhliny musí být částečně zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Vypadané suky a hrnové suky do 10 mm<sup>2</sup> jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 10 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % z celkového počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení, zamodráni nepřipustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN TUZEMSKÝ A-KVALITA

FEEL WOOD  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka	Šířka ▶	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustné max. 3 zásmolky na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 1 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet max. do 1/3 délky kusu.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN TUZEMSKÝ A/B

FEELWOOD  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřipustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**



# MODŘÍN SIBIŘSKÝ B-KVALITA

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

**Suky** Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

**Trhliny** Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

**Zásmolky** Přípustných max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 35 % počtu kusů.

**Zárosty kůry** Přípustné do velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 30 % počtu kusů.

**Dřeň** Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

**Zabarvení** Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

**Napadení škůdci** Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkováním pro šířku 135 mm

19,25 mm šroubováním / lepením / sponkováním pro šířku 107, 135 mm

Tloušťka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm			●		6
25 mm			●	●	5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné v neomezeném množství.
<b>Zárasty kůry</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Dřeň</b>	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.
<b>Napadení škůdci</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Stálost rozměrů</b>	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ INDUSTRIE DLOUHÁ PALUBKA

FEEL WOOD  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19,25 mm šroubováním

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●	●	4
25 mm			●	●	3

● = Standardní program

Fixní délky: 2.953 mm na zakázku,  
3.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné v neomezeném množství.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Dřeň</b>	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení a zamodráání.
<b>Napadení škůdci</b>	Přípustné ojediněle
<b>Stálost rozměrů</b>	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN TUZEMKÝ INDUSTRIE

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zmitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19,25 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
19 mm			●		6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.
<b>Trhliny</b>	Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.
<b>Zásmolky</b>	Přípustné v neomezeném množství.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Dřeň</b>	Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zabarvení a zamodránění.
<b>Napadení škůdci</b>	Přípustné ojediněle.
<b>Stálost rozměrů</b>	Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# OŘECH SELECT

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

**Suky** Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 10 mm.

**Trhliny** Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatemlené).  
Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené).

**Zárosty kůry** Nepřípustné.

**Zabarvení** Přípustné přírodní zbarvení.

**Běl** Přípustná na okraji do 1/10 šířky prkna.

**Průběh vláken** Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# OŘECH NATUR

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / sponkovaním pro šířku 113, 128 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 128 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Ks/svazek
21 mm		●	●					6

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

<b>Suky</b>	Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 25 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Nepřípustné vypadavé suky.
<b>Trhliny</b>	Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.
<b>Zárosty kůry</b>	Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm <sup>2</sup> .
<b>Zabarvení</b>	Přípustné přírodní zbarvení.
<b>Běl</b>	Přípustná na okraji až do 1/4 šířky prkna.
<b>Průběh vláken</b>	Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**