

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

Dub evropský Rustikal 14 mm



Popis produktu

Obsah balení:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách, tvořená třemi vrstvami: nášlapnou vrstvou z prvotřídního dubu a středovou i spodní vrstvou ze smrkového či borovicového dřeva.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, rustikální třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	připojení 5Gc Klick
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazuje si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.



Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka (≤ 0,2 mm):	14 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3,6 mm dub
střední vrstva:	cca 8 mm smrk/borovice
spodní vrstva:	cca 2,5 mm smrk/borovice
třída požární odolnosti:	Dfl-s1 (Cfl-s1 na vyžádání)
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

rustikal

směr a struktura vláken:	bez omezení
zdravé suky:	bez omezení
zdravé suky s trhlínami:	do 80 mm, přípustné jsou dlouhé trhliny o šířce 50 mm a délce 150 mm, vyplněné
vyplněné suky:	až 60 mm
zdravé suky na okraji:	bez omezení
suky s trhlínami na okraji:	do 80 mm, přípustné jsou dlouhé trhliny o šířce 50 mm a délce 150 mm, vyplněné
částečně vyplněné suky na okraji:	až 60 mm, s délkou hrany do 30 mm
čelní trhliny, úhel do 30°:	maximálně 2 kusy na každém konci, vyplněné
trhliny v nášlapné vrstvě:	bez omezení, vyplněné
stopy dřeně:	povoleno
běl:	povoleno nízký podíl bělí
lesk:	povoleno
zkrut vláken:	povoleno
přirozené zabarvení:	povoleno
skvrny, změny barvy:	není povoleno
jádro:	povoleno

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

Dub evropský Markant 14 mm



Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách, tvořená třemi vrstvami: nášlapnou vrstvou z prvotřídního dubu a středovou i spodní vrstvou ze smrkového či borovicového dřeva.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, markant třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	připojení 5Gc Klick
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazujeme si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.



Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka (≤ 0,2 mm):	14 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3,6 mm dub
střední vrstva:	cca 8 mm smrk/borovice
spodní vrstva:	cca 2,5 mm smrk/borovice
třída požární odolnosti:	Dfl-s1 (Cfl-s1 na vyžádání)
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

markant

směr a struktura vláken:	bez omezení
zdravé suky:	bez omezení
zdravé suky s trhlínami:	do 50 mm; délka trhlíny až do maximální velikosti suku + 30 mm, vyplněné
vyplněné suky:	až 30 mm
zdravé suky na okraji:	bez omezení
suky s trhlínami na okraji:	do délky 50 mm odpovídá-li délka trhlíny velikosti suku + 30 mm, vyplněné
částečně vyplněné suky na okraji:	až 30 mm
čelní trhlíny, úhel do 30°:	max. 2 kusy na každém konci (velikost odpovídající trhlínám v nášlapné vrstvě, vyplněné)
trhlíny v nášlapné vrstvě:	celková délka trhlín činí až 500 mm, přičemž jejich šířka dosahuje max. 6 mm, vyplněné
stopy dřeně:	povoleno
běl:	není povoleno
lesk:	povoleno
zkrut vláken:	povoleno
přirozené zbarvení:	povoleno
skvrny, změny barvy:	není povoleno
jádro:	povoleno

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

Dub evropský Natur 14 mm



Popis produktu

Obsah:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách, tvořená třemi vrstvami: nášlapnou vrstvou z prvotřídního dubu a středovou i spodní vrstvou ze smrkového či borovicového dřeva.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, natur třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	připojení 5Gc Klick
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazujeme si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.



Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka (≤ 0,2 mm):	14 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3,6 mm dub
střední vrstva:	cca 8 mm smrk/borovice
spodní vrstva:	cca 2,5 mm smrk/borovice
třída požární odolnosti:	Dfl-s1 (Cfl-s1 na vyžádání)
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

natur

směr a struktura vláken:	bez omezení
zdravé suky:	až 30 mm
zdravé suky s trhlínami:	až 20 mm, délka trhlíny odpovídá velikosti suku, vyplněné
vyplněné suky:	až 20 mm
zdravé suky na okraji:	bez omezení
suky s trhlínami na okraji:	až 20 mm, délka trhlíny odpovídá velikosti suku, vyplněné
částečně vyplněné suky na okraji:	až 20 mm
čelní trhlíny, úhel do 30°:	max. 2 kusy na každém konci (velikost odpovídající trhlínám v nášlapné vrstvě, vyplněné)
trhlíny v nášlapné vrstvě:	celková délka trhlín činí až 200 mm, přičemž jejich šířka dosahuje až 3 mm, vyplněné
stopy dřeně:	povoleno
běl:	není povoleno
lesk:	povoleno
zkrut vláken:	povoleno
přirozené zabarvení:	povoleno
skvrny, změny barvy:	není povoleno
jádro:	není povoleno

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

Dub evropský Select 14 mm


Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách, tvořená třemi vrstvami: nášlapnou vrstvou z prvotřídního dubu a středovou i spodní vrstvou ze smrkového či borovicového dřeva.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, select třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	připojení 5Gc Klick
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazujeme si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.


Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka(≤ 0,2 mm):	14 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1830, 2230, 2430 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	164, 194, 234, 254 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3,6 mm dub
střední vrstva:	cca 8 mm smrk/borovice
spodní vrstva:	cca 2,5 mm smrk/borovice
třída požární odolnosti:	Dfl-s1 (Cfl-s1 na vyžádání)
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění
select

směr a struktura vláken:	bez omezení
zdravé suky:	černé do 3 mm, běžné do 5 mm
zdravé suky s trhlínami:	není povoleno
vyplněné suky:	není povoleno
zdravé suky na okraji:	černé do 3 mm, běžné do 5 mm
suky s trhlínami na okraji:	není povoleno
částečně vyplněné suky na okraji:	není povoleno
čelní trhlíny, úhel do 30°:	není povoleno
trhlíny v nášlapné vrstvě:	není povoleno
stopy dřeně:	není povoleno
běl:	není povoleno
lesk:	povoleno
zkрут vláken:	povoleno
přirozené zabarvení:	povoleno
skvrny, změny barvy:	není povoleno
jádro:	není povoleno

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

Dub evropský Rybí kost 90° Natur



Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách, tvořená třemi vrstvami: nášlapnou vrstvou z prvotřídního dubu a středovou i spodní vrstvou ze smrkového či borovicového dřeva.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, natur třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	připojení 5Gc Klick
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 pravých + 6 levých kusů v balení

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.

Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka (≤ 0,2 mm):	14 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	600 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	120 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3,6 mm dub
střední vrstva:	cca 8 mm smrk/borovice
spodní vrstva:	cca 2,5 mm smrk/borovice
třída požární odolnosti:	Dfl-s1 (Cfl-s1 na vyžádání)
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

natur

směr a struktura vláken:	bez omezení
zdravé suky:	do 25 mm
zdravé suky s trhlínami:	do 25 mm, délka trhlíny odpovídá velikosti suku, šířka 3 mm, vyplněné
vyplněné suky:	do 10 mm
zdravé suky na okraji:	bez omezení
suky s trhlínami na okraji:	do 25 mm, délka trhlíny odpovídá velikosti suku, šířka 3 mm, vyplněné
částečně vyplněné suky na okraji:	do 10 mm
čelní trhlíny, úhel do 30°:	není povoleno
trhlíny v nášlapné vrstvě:	není povoleno
stopy dřene:	není povoleno
běl:	do 15 mm
lesk:	povoleno
zkrut vláken:	povoleno
přirozené zabarvení:	povoleno
skvrny, změny barvy:	není povoleno
jádro:	není povoleno

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

Dub evropský Rybí kost 90° Select



Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách, tvořená třemi vrstvami: nášlapnou vrstvou z prvotřídního dubu a středovou i spodní vrstvou ze smrkového či borovicového dřeva.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, select třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	připojení 5Gc Klick
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 pravých + 6 levých kusů v balení

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.

Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka(≤ 0,2 mm):	14 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	600 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	120mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3,6 mm dub
střední vrstva:	cca 8 mm smrk/borovice
spodní vrstva:	cca 2,5 mm smrk/borovice
třída požární odolnosti:	Dfl-s1 (Cfl-s1 na vyžádání)
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

select

směr a struktura vláken:	bez omezení
zdravé suky:	černé do 3 mm, běžné do 6 mm
zdravé suky s trhlínami:	není povoleno
vyplněné suky:	není povoleno
zdravé suky na okraji:	černé do 3 mm, běžné do 6 mm
suky s trhlínami na okraji:	není povoleno
částečně vyplněné suky na okraji:	není povoleno
čelní trhlíny, úhel do 30°:	není povoleno
trhlíny v nášlapné vrstvě:	není povoleno
stopy dřeně:	není povoleno
běl:	není povoleno
lesk:	povoleno
zkrut vláken:	povoleno
přirozené zabarvení:	není povoleno
skvrny, změny barvy:	není povoleno
jádro:	není povoleno