

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY


SilvaLine Dub Natur



Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách se skládá ze tří vrstev: nášlapné vrstvy z prvotřídního dubu a středové i spodní vrstvy z topolu.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, natur třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	dropdown připojení
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazujeme si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.



Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka(≤ 0,2 mm):	14, 15 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1900, 2200 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	190, 260 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3 mm (šířka 190 mm) cca 4 mm (šířka 260 mm)
střední vrstva:	topol, cca 9 mm
spodní vrstva:	topol, cca 2 mm
třída požární odolnosti:	Dfl-s1
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

natur

směr a struktura vláken:	povoleno
zdravé suky:	přípustné do 15 mm
zdravé suky s trhlínami:	přípustné do 10 mm, vyplněné
vyplněné suky:	přípustné do 5 mm
trhliny v nášlapné vrstvě:	přípustné jsou uzavřené trhliny o délce do 100 mm a šířce do 3 mm, vyplněné
tmavé linie:	není povoleno
běl:	není povoleno
přirozené zabarvení:	přirozenost povolena
skvrny, změny barvy:	není povoleno
otvory po hmyzu:	není povoleno
zarostlá kůra:	není povoleno

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

SilvaLine Dub rybí kost 90° Natur



Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách se skládá ze tří vrstev: nášlapné vrstvy z prvotřídního dubu a středové i spodní vrstvy z topolu.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, natur třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	dropdown připojení
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	0,864 m ² /Balení

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.

Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka(≤ 0,2 mm):	14 (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	600 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	120 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3,6 mm
střední vrstva:	cca 8 mm smrk/borovice
spodní vrstva:	cca 2,5 mm smrk/borovice
třída požární odolnosti:	Dfl-s1
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

natur

směr a struktura vláken:	povoleno
zdravé suky:	přípustné do 15 mm
zdravé suky s trhlínami:	přípustné do 10 mm, vyplněné
vyplněné suky:	přípustné do 5 mm
trhliny v nášlapné vrstvě:	přípustné jsou uzavřené trhliny o délce do 100 mm a šířce do 3 mm, vyplněné
tmavé linie:	není povoleno
běl:	není povoleno
přirozené zabarvení:	přirozenost povolena
skvrny, změny barvy:	není povoleno
otvory po hmyzu:	není povoleno
zarostlá kůra:	není povoleno

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY


SilvaLine Dub Astig Plus



Popis produktu

Obsah balení:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách se skládá ze tří vrstev: nášlapné vrstvy z prvotřídního dubu a středové i spodní vrstvy z topolu.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, astig třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	dropdown připojení
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazuje si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.



Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka (≤ 0,2 mm):	14, 15 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1900, 2200 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	190, 260 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3 mm (šířka 190 mm) cca 4 mm (šířka 260 mm)
střední vrstva:	topol, cca 9 mm
spodní vrstva:	topol, cca 2 mm
třída požární odolnosti:	Dfl-s1
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

astig plus

směr a struktura vláken:	povoleno
zdravé suky:	přípustné do 30 mm
zdravé suky s trhlínami:	přípustné do 30 mm, vyplněné
vyplněné suky:	přípustné do 15 mm
trhliny v nášlapné vrstvě:	přípustné jsou uzavřené trhliny o délce do 100 mm a šířce do 3 mm, vyplněné
tmavé linie:	povolena délka do 50 mm a šířka do 3 mm
běl:	není povoleno
přirozené zabarvení:	mírné přirozené zabarvení je přípustné
skvrny, změny barvy:	není povoleno
otvory po hmyzu:	není povoleno
zarostlá kůra:	není povoleno

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

SilvaLine Dub Astig



Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách se skládá ze tří vrstev: nášlapné vrstvy z prvotřídního dubu a středové i spodní vrstvy z topolu.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, astig třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	dropdown připojení
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazujeme si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.



Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka(≤ 0,2 mm):	14, 15 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1900, 2200 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	190, 260 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3 mm (šířka 190 mm) cca 4 mm (šířka 260 mm)
střední vrstva:	topol, cca 9 mm
spodní vrstva:	topol, cca 2 mm
třída požární odolnosti:	Dfl-s1
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

astig

směr a struktura vláken:	bez omezení
zdravé suky:	přípustné do 45 mm
zdravé suky s trhlínami:	přípustné do 30 mm, vyplněné
vyplněné suky:	povoleno 4 kusy na m², přípustné průměry do 30 mm
trhliny v nášlapné vrstvě:	přípustná je koncová trhlina o rozměrech do 100 mm na délku a max. 3 mm na šířku, vyplněná; přípustná je jedna středová trhlina o šířce do 3 mm a délce max. 100 mm, která je vyplněná
tmavé linie:	3 kusy na m² rozmístěné po celé ploše, přípustná je šířka do 5 mm a délka maximálně 100 mm
běl:	není povoleno
přirozené zabarvení:	povoleno
skvrny, změny barvy:	lehké a přirozené povoleny
otvory po hmyzu:	není povoleno
zarostlá kůra:	do maximální šířky 3 mm a délky 50 mm, maximálně 2 kusy na m² (rozmístěné v balení), maximálně 10 % kusů

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

SilvaLine Dub Markant



Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách se skládá ze tří vrstev: nášlapné vrstvy z prvotřídního dubu a středové i spodní vrstvy z topolu.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, markant třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	dropdown připojení
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazujeme si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.



Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka(≤ 0,2 mm):	14, 15 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1900, 2200 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	190, 260 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3 mm (šířka 190 mm) cca 4 mm (šířka 260 mm)
střední vrstva:	topol, cca 9 mm
spodní vrstva:	topol, cca 2 mm
třída požární odolnosti:	Dfl-s1
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

markant

směr a struktura vláken:	povoleno
zdravé suky:	přípustné do 60 mm
zdravé suky s trhlínami:	přípustné do 50 mm, vyplněné
vyplněné suky:	povoleno 5 kusů na m², max. průměr 50 mm
trhliny v nášlapné vrstvě:	přípustná je koncová trhlina o šířce do 3 mm a maximální délce 150 mm, vyplněná; přípustná je jedna středová trhlina o šířce do 3 mm a maximální délce 200 mm, vyplněná tmavě hnědým materiálem
tmavé linie:	4 kusy na m² rozmístěné po celé ploše, přípustná je šířka do 5 mm a délka maximálně 150 mm
běl:	není povoleno
přirozené zabarvení:	povoleno
skvrny, změny barvy:	přirozené zbarvení povoleno
otvory po hmyzu:	není povoleno
zarostlá kůra:	do maximální šířky 5 mm a délky 80 mm, maximálně 3 kusy na m² (rozmístěné v baleních), maximálně 10 % kusů

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY


SilvaLine Dub Rustikal



Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách se skládá ze tří vrstev: nášlapné vrstvy z prvotřídního dubu a středové i spodní vrstvy z topolu.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, rustikal třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	dropdown připojení
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazuje si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.



Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka(≤ 0,2 mm):	14, 15 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1900, 2200 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	190, 260 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3 mm (šířka 190 mm) cca 4 mm (šířka 260 mm)
střední vrstva:	topol, cca 9 mm
spodní vrstva:	topol, cca 2 mm
třída požární odolnosti:	Dfl-s1
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

rustikal

směr a struktura vláken:	bez omezení
zdravé suky:	bez omezení
zdravé suky s trhlínami:	bez omezení, vyplněné
vyplněné suky:	přípustné do 60 mm
trhliny v nášlapné vrstvě:	povolena délka do 1000 mm a šířka do 15 mm, vyplněné
tmavé linie:	povoleno
běl:	barevně sladěno s podlahou, až do 30% šířky
přirozené zabarvení:	povoleno
skvrny, změny barvy:	povoleno
otvory po hmyzu:	není povoleno
zarostlá kůra:	přípustná do délky 100 mm a šířky 10 mm, vyplněná

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY

SilvaLine Dub super Rustikal



Popis produktu

Obecné:	Třívrstvá podlaha se zkosenými hranami na všech čtyřech stranách se skládá ze tří vrstev: nášlapné vrstvy z prvotřídního dubu a středové i spodní vrstvy z topolu.
Vlastnosti nášlapné vrstvy:	Žlutohnědý dub s přirozenými znaky typickými pro tento druh. Povrch podlahy se vyznačuje rozmanitou kresbou a přirozenými barevnými odchylkami dubového dřeva. Vlivem UV záření dochází k tmavnutí.
Vzhled povrchu:	masivní dřevěná podlaha, super rustikal třídění
Povrchová úprava:	povrchová úprava broušením, kartáčováním nebo řezaný povrch (příčný řez pilou)
Olej:	dvakrát olejováno (oxidativně)
Systém připojení:	dropdown připojení
Tvrdost podle normy EN 13489:	průměrná tvrdost 37 MPa
Obsah vlhkosti:	7 % ± 2 %
Podlahové vytápění:	maximálně 27°
Obsah balení:	6 ks v balení Vyhrazujeme si právo dodat jeden kus v balení v náhodné délce.

Zobrazený obrázek třídění představuje pouze výběr. Rozhodující je příslušný popis třídění.



Rozměry a tolerance (EN 13489)

tloušťka(≤ 0,2 mm):	14, 15 mm (výškový rozdíl mezi dvěma položenými dílci ≤ 0,2 mm)
délka (+/- 0,1 %):	1900, 2200 mm
šířka (+/- 0,2 mm):	190, 260 mm
pravoúhlost:	≤ 0,2 % po celé šířce

Technické údaje

nášlapná vrstva:	cca 3 mm (šířka 190 mm) cca 4 mm (šířka 260 mm)
střední vrstva:	topol, cca 9 mm
spodní vrstva:	topol, cca 2 mm
třída požární odolnosti:	Dfl-s1
tepelná vodivost:	0,14 W/m·K
Obsah PCP:	< 1 mg/kg (CEN/TR 14823:2003)

kritéria třídění

super rustikal

směr a struktura vláken:	bez omezení
zdravé suky:	bez omezení
zdravé suky s trhlínami:	bez omezení, vyplněné
vyplněné suky:	přípustné bez omezení, pokud není narušena pevnost
trhliny v nášlapné vrstvě:	povolena délka do 1000 mm a šířka do 15 mm, vyplněné
tmavé linie:	povoleno
běl:	barevně sladěno s podlahovou deskou, přípustné
přirozené zabarvení:	povoleno
skvrny, změny barvy:	povoleno
otvory po hmyzu:	povoleno malé množství, vyplněno
zarostlá kůra:	přípustná, vyplněná